

LISOFLOOR 2000

Einfarbig satiniert und in rutschfest erhältlich.



The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval (Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris 35
ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

EIGENSCHAFTEN

LisoFloor 2000 ist eine einfarbige Farbe für Betonböden. Diese Lösung auf der Basis verschiedener Harze, die einfach zu verwenden und mit einer Rolle aufzutragen ist, verleiht Ihnen einen satinierten Boden und ist auch in rutschfester Qualität erhältlich.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ein Produkt auf Acrylharzbasis für neue und alte Betonoberflächen, das Ihnen nach 5 Tagen eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit, eine staubabweisende Oberfläche, eine ausgezeichnete Imprägnierung und eine Beständigkeit gegen viele Chemikalien (wie Öl, Zitrusafts, Milch, Essig und Wasser) verleiht.

Produkt in wässriger Lösung mit sehr geringen VOC-Emissionen.

LISOFLOOR 2000

Einfarbig satiniert und in rutschfest erhältlich.

The Green Power for your surface

VORTEILE

LisoFloor 2000 :

- Produkt auf der Basis von Acrylharzen.
- Für neue und alte Betonoberflächen.
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und Staub.
- Ausgezeichnete Wasserundurchlässigkeit und Beständigkeit gegen viele Chemikalien; auch als rutschfeste Version erhältlich.
- Produkt in wässriger Lösung mit sehr geringen VOC-Emissionen

ANWENDUNG

Neuer oder alter Beton

Bei mittlerem Verkehrsaufkommen: Fußgänger

Achtung!!! Das Produkt wird nicht für schweren Verkehr empfohlen, Auto, Parkplatz, ...

SICHERHEIT

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt :

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Vor Frost schützen.
- Handschuhe und Schutzbrille tragen.
- Alle Metall- und Glasteile vor dem Auftragen abdecken.

EIGENSCHAFTEN

Je nach Farbe undurchsichtige Flüssigkeit, wässrige Lösung.

Siedepunkt: 100°C

Farbe: 5 RAL erhältlich.

Dichte: 1,1


Haltbarkeit: 6 Monate in einem original verschlossenen Behälter

LISOFLOOR 2000

Einfarbig satiniert und in rutschfest erhältlich.

The Green Power for your surface

FARBEN



RAL 9003



7016



7040



7037



7035

VORBEREITUNG, ANWENDUNG

Allgemeine Hinweise :

- Niemals bei Frost oder Regen auftragen. Niemals das Grundprodukt verdünnen oder andere Produkte oder Flüssigkeiten hinzufügen.
- Es ist sehr wichtig, die LisoFloor-Produkte vor und während der Anwendung gut zu mischen.
- Niemals die Oberfläche polieren oder auf Hochglanz bringen!

Vorbereitung und Anwendung: (Siehe Anwendungssystem).

Niemals bei Frost oder Regen oder bei großer Hitze auftragen. Ideale Temperatur zwischen 8° C und 27° C.

- Die Oberfläche mehrmals mit einem Staubsauger und einer Scheuersaugmaschine reinigen.
- Das Produkt gut durchmischen.
- Eine 1. Schicht mit einer Rolle auftragen (ca. 8 m²/L).
- Mindestens 45 Minuten trocknen lassen.
- Eine 2. Schicht mit der Rolle auftragen (ca. 10 m²/L).
- Mindestens 45 Minuten trocknen lassen
- Tragen Sie eine 3. Schicht je nach gewünschter Farbe auf.
- Mindestens 24 Stunden für Fußgängerverkehr und 7-8 Tage für stärkeren Verkehr trocknen lassen, um eine optimale Wirkung zu erzielen.

VERPACKUNG

Eimer20L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024