

LISOFLOOR 3000

Resina trasparente per pavimenti in calcestruzzo con opzione antiscivolo



The green power
for your concrete

CARATTERISTICHE

LisoFloor 3000 è una finitura trasparente per pavimenti in calcestruzzo. Questa soluzione a base di varie resine, facile da usare e da applicare a rullo, consente di ottenere una finitura semi-opaca ed è disponibile anche come soluzione antiscivolo.

AS : Antiscivolo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di resine acriliche per superfici in calcestruzzo nuove e vecchie che, dopo 5 giorni, garantisce un'eccellente resistenza all'abrasione, una vera e propria impermeabilità, resistenza alla polvere e a molti prodotti chimici (come olio, succhi di agrumi, latte, aceto e acqua).

Prodotto a base d'acqua, privo di solventi e a bassissime emissioni di VOC. emissioni..

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

LISOFLOOR 3000

Resina trasparente per pavimenti in calcestruzzo con opzione antiscivolo

The Green Power for your Concrete

VANTAGGI

LisoFloor 3000 :

- Prodotto basato su una gamma di nuove resine a base d'acqua.
- Eccellente resistenza all'abrasione, alla polvere e allo scivolamento.
- Eccellente idrorepellenza e oleorepellenza della superficie.
- Prodotto a base d'acqua a bassissime emissioni di VOC..

UTILIZZO

Calcestruzzo nuovo o vecchio

Per traffico medio: pedonale

SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Proteggere dal gelo
- Indossare guanti e occhiali di sicurezza
- Coprire tutte le parti metalliche e in vetro prima dell'applicazione

PROPRIETÀ

Liquido trasparente

Soluzione acquosa

Peso specifico: 1,1

Punto di ebollizione: 100°C

Si conserva per 6 mesi nel contenitore originale chiuso e conservato in luogo chiuso in condizioni normali.

LISOFLOOR 3000

Resina trasparente per pavimenti in calcestruzzo con opzione antiscivolo

The Green Power for your Concrete

PREPARAZIONE, APPLICAZIONE

Note generali :

- Non applicare mai in caso di gelo o pioggia. Non diluire o aggiungere altri prodotti o liquidi al prodotto base.
- È molto importante mescolare bene i prodotti LisoFloor prima e durante l'uso.
- Non lucidare o brillare mai la superficie!

Preparazione e applicazione : (Vedere il sistema di applicazione)

Non applicare mai quando gela o piove o quando fa molto caldo. Temperatura ideale tra 8°C e 27°C.

- Pulire più volte la superficie con un aspirapolvere o una lavasciuga.
- Miscelare bene il prodotto
- Applicare una prima mano con un rullo (circa 8 m²/L).
- Lasciare asciugare per almeno 45 minuti
- Applicare una 2° mano a rullo (circa 10 m²/L)
- Lasciare asciugare per almeno 24 ore per il traffico pedonale e da 7 a 8 giorni per un traffico più intenso e prestazioni ottimali.

IMBALLAGGIO

Secchio 20L