

LISOFLOOR 950

Durcisseur et bouche-pore pour sols en béton



The green power
for your surface

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium

CARACTÉRISTIQUES

LisoFloor 950 est un durcisseur combinant un ensemble de silicates de la dernière génération.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Combinant du silicate de potassium avec les derniers développements en matière de silicate de lithium, ce durcisseur peut être pulvérisé sur un béton neuf ou ancien.

Excellent anti-poussière, il augmente de la dureté de la surface entre 15 et 25% et apporte une imperméabilisation exceptionnelle. Cette solution aqueuse, simple d'utilisation, ne nécessite pas de rinçage à l'eau et respecte les normes COV en vigueur dans le monde entier.

Ce produit pénètre plus profondément grâce à la petite taille de ses molécules de potassium et de lithium. Ce produit est également recommandé pour les sols qui nécessitent un polissage élevé afin d'augmenter la durabilité de la surface.

LISOFLOOR 950

Durcisseur et bouche-pore pour sols en béton

The Green Power for your surface

CARACTÉRISTIQUES

- Produits à base de lithium et potassium
- Durcisseur pour les surfaces en béton neuf et ancien
- Excellente résistance à l'abrasion, anti-poussière
- Produit en solution aqueuse, sans solvant et avec un très faible taux d'émission de COV
- Adapté aux processus de polissage du béton et augmente la durabilité d'une finition polie.

UTILISATION

Béton frais, neuf ou ancien

SÉCURITÉ

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la fiche de données de sécurité :

- Tenir hors de portée des enfants
- Porter des gants et des lunettes de sécurité
- Couvrir toutes les parties métalliques et en verre avant l'application

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Liquide transparent
- Sans odeur
- Solution aqueuse
- pH : 12
- Densité : 1,11
- Durée de conservation : 1 an dans son emballage d'origine fermé

LISOFLOOR 950

Durcisseur et bouche-pore pour sols en béton

The Green Power for your surface

PRÉPARATION, APPLICATION, ENTRETIEN

Remarques générales :

- Ne jamais appliquer par temps de gel ou de pluie. Faire chaque fois un essai sur le support dans un endroit peu visible.
- Ne jamais diluer ou ajouter d'autres produits ou liquides au produit de base. Il est très important de bien mélanger les produits LisoFloor avant et pendant l'utilisation.

Préparation et application :

- Nettoyer la surface avec un aspirateur et un autolaveuse
- Pulvériser le produit sur la surface (entre 8 et 14 m²/L selon la porosité du béton)
- Etaler le produit avec un balais à poils doux et une micro-fibre
- Maintenir la surface humide 20 minutes
- Après 20 minutes, retirer les excès de produit
- Quand la surface est sèche, polir ou poncer la surface

Veuillez lire le système d'application.

EMBALLAGE

Seau20L

IBC.....1000L