

LISOTOP 650

Dichtungsmittel gegen aufsteigende Feuchtigkeit



The green power
for your surface

EIGENSCHAFTEN

LisoTop 650 wurde speziell entwickelt, um aufsteigende Feuchtigkeit in Innen- oder Außenwänden zu stoppen oder zu begrenzen. Dieses Produkt darf nur durch Injektion aufgetragen werden.

- Wässrige Lösung, ohne Lösungsmittel
- Ungiftig und nicht entflammbar

PRODUKTBESCHREIBUNG

LisoTop 650 wurde speziell entwickelt, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen oder zu begrenzen.

LisoTop 650 ist ungiftig, geruchlos, auf Wasserbasis, nicht brennbar und einfach zu verwenden.

LisoTop 650 ist gebrauchsfertig.

SICHERHEIT

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

LISOTOP 650

Dichtungsmittel gegen aufsteigende Feuchtigkeit

The Green Power for your surface

VORBEREITUNG, ANWENDUNG, PFLEGE

Allgemeine Hinweise :

- Vor der Anwendung immer einen Test durchführen.
- Das Produkt vor der Anwendung immer mischen.

Vorbereitung und Anwendung:

Den Injektionsbereich reinigen und freilegen. Entfernen Sie alle Farbe oder andere Rückstände und entfernen Sie nach Möglichkeit alle Wandverkleidungen.

A – Bohren

Das Bohren sollte immer an der horizontalen Fuge und so nah wie möglich am Boden erfolgen. Normalerweise zwischen 10 und 15 cm hoch. Es wird empfohlen, schräg nach unten zu bohren. Die Tiefe der Bohrung hängt von der Dicke und der Beschaffenheit der Wand ab :

- Bohrung mit einem Bohrer mit einem Durchmesser von 12 bis 14 mm.
- Abstand zwischen den Bohrlöchern zwischen 10 und 15 cm. Bei sehr dicken Mauern ist es ratsam, die Löcher auf beiden Seiten der Mauer zu bohren.

B- Verfahren der Injektion

- Die Injektion sollte mit einem Druck zwischen 1 und 2 bar erfolgen, wenn eine Pumpe verwendet wird. Sie können auch ein einfaches Verfahren verwenden, wie auf dem Foto gezeigt. Dieses Verfahren ist langsamer, aber immer noch wirksam.
- Die Menge des Produkts hängt von der Beschaffenheit der Wand ab. In der Regel zwischen 1,0 und 2,4 Liter pro laufendem Meter. Dieser Verbrauch hängt von der Dicke und der Porosität der Mauer sowie von der Qualität und dem Alter des Untergrunds ab.
- Beispiel: Bei einer 14 cm dicken Ziegelmauer Löcher zwischen 9 und 10 cm tief bohren.
- Bruchsteinmauer, Injektion auf beiden Seiten (innen und außen) und auf gleicher Höhe.
- Zelluläre Blöcke, Injektion in den Block.

Pflege: Alle Materialien mit Wasser reinigen..

VERPACKUNG

Eimer20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés. Date de révision : 15-05-2024