LISOTOP 650

Produit d'étanchéité contre l'humidité ascendante

LISOCHEM
Chemicals for Construction

The green power for your surface

LisoChem SRL
Rue de Le Mesnil, 34
5670 Viroinval
(Belgium)
Phone: +32 60 490 190
Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com
info@lisochem.com

Manufacture & Office
Rue des Mousquetaires Gris
35 ZI de Mariembourg
5660 Belgium
Phone: +32 60 490 190
Mobile: + 32 483 367 323

ECO-FRIENDLY PRODUCTS

CARACTÉRISTIQUES

LisoTop 650 est spécialement conçu pour arrêter ou limiter les remontées d'humidité dans les murs intérieurs ou extérieurs. Ce produit doit être appliqué uniquement par injection.

- Solution aqueuse, sans solvant
- Non toxique et non inflammable

DESCRIPTION DU PRODUIT

LisoTop 650 spécialement conçu pour arrêter ou limiter l'humidité ascensionnelle.

LisoTop 650 est non toxique, inodore, à base d'eau, non-inflammable et facile à utiliser.

LisoTop 650 est prêt à l'emploi.

SECURITÉ

Veuillez-vous référer à la fiche de données de sécurité.

LISOTOP 650

Produit d'étanchéité contre l'humidité ascendante

The Green Power for your surface

PRÉPARATION, APPLICATION, ENTRETIEN

Remarques générales :

- Toujours faire un essai avant application.
- Toujours mélanger le produit avant application.

Préparation et application :

Nettoyer et dégager la zone d'injection. Enlever toute la peinture ou autre résidu et retirer tout revêtement mural si possible.

A – Forage

Le forage doit toujours être effectué au niveau du joint horizontal et aussi près du sol que possible. En général, entre 10 et 15 cm de hauteur. Il est recommandé d'effectuer un forage oblique vers le bas. La profondeur du forage dépend de l'épaisseur et de la nature du mur :

- Forage avec un foret de 12 à 14 mm de diamètre
- Distance entre les trous d'injection entre 10 et 15 cm. En cas de mur très épais, il est conseillé de percer des trous des deux côtés du mur

B- Procédure d'injection

- L'injection doit se faire avec une pression comprise entre 1 et 2 bars si utilisation d'une pompe. Vous pouvez également utiliser un procédé simple comme le montre la photo. Ce procédé est plus lent mais reste efficace.
- La quantité de produit dépend de la nature du mur. En règle générale, entre 1,0 et 2,4 litres par mètre courant. Cette consommation dépend de l'épaisseur et de la porosité du mur ainsi que de la qualité et l'âge du support.
- Exemple : Pour un mur en brique de 14 cm, percer des trous entre 9 et 10 cm de profondeur.
- Mur en moellons, injection des deux côtés (intérieur et extérieur) et au même niveau.
- Blocs cellulaires, injection dans le bloc.

Entretien : Nettoyer tout le matériel à l'eau.

EMBALLAGE

Seau.....20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.
Date de révision : 15-05-2024

LISOCHEM
Chemicals for Construction

LisoChem SRL
Rue de Le Mesnil, 34 • 5670 Viroinval (Belgium)
Phone: +32 60 490 190 | Mobile: +32 483 367 323
www.lisochem.com • info@lisochem.com