

# LISOTOP 650

Afdichting tegen optrekkend vocht



The green power  
for your surface

## EIGENSCHAPPEN

LisoTop 650 is speciaal ontworpen om opstijgend vocht in binnen- of buitenmuren te stoppen of te beperken. Dit product mag alleen door injectie worden aangebracht.

- Waterige oplossing zonder oplosmiddelen
- Niet giftig en niet brandbaar

## PRODUCTBESCHRIJVING

LisoTop 650 is speciaal ontworpen om optrekkend vocht tegen te houden of te beperken.

LisoTop 650 is niet giftig, geurloos, op waterbasis, niet brandbaar en gemakkelijk in gebruik.

LisoTop 650 is klaar voor gebruik.

## VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

### LisoChem SRL

Rue de Le Mesnil, 34  
5670 Viroinval  
(Belgium)  
Phone: +32 60 490 190  
Mobile: +32 483 367 323  
[www.lisochem.com](http://www.lisochem.com)  
[info@lisochem.com](mailto:info@lisochem.com)

### Manufacture & Office

Rue des Mousquetaires Gris  
35 ZI de Mariembourg  
5660 Belgium  
Phone: +32 60 490 190  
Mobile: + 32 483 367 323

# LISOTOP 650

Afdichting tegen optrekkend vocht

*The Green Power for your surface*

## VOORBEREIDING, TOEPASSING, ONDERHOUD

### Algemene opmerkingen:

- Voer altijd een testtoepassing uit.
- Meng het product altijd voor het aanbrengen.

### Voorbereiding en toepassing:

Reinig en ontruim de injectiezone. Verwijder alle verf of andere resten en verwijder indien mogelijk muurbekleding.

### **A – Boren**

Boor altijd in de horizontale voeg en zo dicht mogelijk bij de grond. Over het algemeen tussen 10 en 15 cm hoog. Het is aan te raden om schuin naar beneden te boren. De boordiepte hangt af van de dikte en de aard van de muur :

- Boren met een boor met een diameter van 12 tot 14 mm
- Afstand tussen de injectiegaten tussen 10 en 15 cm. Bij zeer dikke muren is het aan te raden om aan beide kanten van de muur gaten te boren

### **B- Injectieprocedure**

- Injecteer met een pomp bij een druk tussen 1 en 2 bar. Je kunt ook een eenvoudig proces gebruiken zoals op de foto. Dit proces is langzamer maar nog steeds effectief.
- De hoeveelheid product hangt af van de aard van de muur. Als algemene regel geldt tussen 1,0 en 2,4 liter per strekkende meter. Het verbruik hangt af van de dikte en porositeit van de muur en de kwaliteit en leeftijd van de ondergrond.
- Voorbeeld: boor voor een bakstenen muur van 14 cm gaten van 9 tot 10 cm diep.
- Puinmuur, injectie aan beide zijden (binnen en buiten) en op hetzelfde niveau.
- Cellenblokken, injecteren in het blok.

Onderhoud : Reinig alle apparatuur met water.

## VERPAKKING

Emmer .....20L

IBC.....1000L

Lisochem S.R.L. Tous droits réservés.  
Date de révision : 15-05-2024